

FICHA TÉCNICA

TIPO: SEMIGRES (GL) PRODUCTO: CELILIAN COLOR: SILVER FORMATO: 55 x 55 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1 Longitud		mm	547.0 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
	1.2 Anchura		mm	547.0 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
	1.3 Espesor		mm	8.8 ± 5% (o Máx. ± 0.5)	ISO-10545-2
	1.4 Rectitud de lados		mm	547.0 ± 0.5% (o Máx. ± 1.5)	ISO-10545-2
	1.5 Ortogonalidad		mm	547.0 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
	1.6 Planitud de la superficie	1.6.1 Curvatura central (vs. diagonal)	mm	773.5 ± 0.5% o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
		1.6.2 Curvatura lateral	mm	547.0 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
		1.6.3 Alabeo (vs. diagonal)	mm	773.5 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
1.7 Aspecto superficial		-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2	
2. Propiedades Físicas	2.1 Absorción de agua		%	3 < E ≤ 6	ISO-10545-3
	2.2 Resistencia a la flexión		kg/cm²	≥ 250	ISO-10545-4
	2.3 Resistencia a la abrasión superficial (PEI)		—	IV	ISO-10545-7
	2.4 Resistencia al choque térmico		—	Resiste	ISO-10545-9
	2.5 Resistencia al cuarteo		—	Resiste	ISO-10545-11
	2.6 Resistencia al congelamiento		—	Resiste	ISO-10545-12
	2.7 Coeficiente estático de fricción (SCOF)	2.7.1 Seco	—	≥ 0.8	ASTM-C1028
		2.7.2 Húmedo	—	≥ 0.5	
	2.8 Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)	2.8.1 Seco	—	≥ 0.42	ANSI A 326-3
		2.8.2 Húmedo	—	< 0.42	
3. Propiedades Químicas	3.1 Resistencia a productos químicos		—	Resiste ¹	ISO-10545-13
	3.2 Resistencia a las manchas		—	Mínimo clase 4	ISO-10545-14
4. Grado de Destonalización	I II III IV				

El Producto Celilian Silver formato 55 x 55 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua 3% < E ≤ 6%, grupo BIIa.

Las baldosas cerámicas con un DCOF húmedo menor a 0.42 (incluso a modo de ejemplo, pero sin limitación, superficies pulidas), solo deberán instalarse cuando la superficie se mantenga seca al caminar y se sigan los procedimientos de seguridad adecuados para limpieza del piso. Las superficies que no se deben pisar cuando están mojadas deben tener un DCOF seco de 0.42 o mayor.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidróxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:



JOVANNI ARANA ROJAS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD
Grupo Lamosa - Información de uso público