


FICHA TÉCNICA


TIPO: SEMIGRES
PRODUCTO: CUBIC
COLOR: BEIGE
FORMATO: 20 x 20 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO		
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1	Longitud	mm	206.5 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0 mm)	ISO-10545-2		
	1.2	Anchura	mm	206.5 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0 mm)	ISO-10545-2		
	1.3	Espesor	mm	7.3 ± 5% (o Máx. ± 0.5 mm)	ISO-10545-2		
	1.4	Rectitud de lados	mm	206.5 ± 0.5% (o Máx. ± 1.5 mm)	ISO-10545-2		
	1.5	Ortogonalidad	mm	206.5 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0 mm)	ISO-10545-2		
	1.6	Planitud de la superficie	1.6.1	Curvatura central (vs. diagonal)	mm	292.0 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0 mm)	ISO-10545-2
			1.6.2	Curvatura lateral	mm	206.5 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0 mm)	ISO-10545-2
			1.6.3	Alabeo (vs. diagonal)	mm	292.0 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0 mm)	ISO-10545-2
1.7	Aspecto superficial	-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2			
2. Propiedades Físicas	2.1	Absorción de agua	%	3 < E ≤ 6	ISO-10545-3		
	2.2	Resistencia a la flexión	kg/cm²	≥ 250	ISO-10545-4		
	2.3	Resistencia a la abrasión superficial (PEI)	-	IV	ISO-10545-7		
	2.4	Resistencia al choque térmico	-	Resiste	ISO-10545-9		
	2.5	Resistencia al cuarteo	-	Resiste	ISO-10545-11		
	2.6	Resistencia al congelamiento	-	Resiste	ISO-10545-12		
	2.7	Coeficiente estático de fricción (SCOF)	2.7.1	Seco	-	≥ 0.75	ASTM-C1028
			2.7.2	Húmedo	-	≥ 0.6	
	3. Propiedades Químicas	2.8	Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)	-	≥ 0.42	ANSI A326.3	
		3.1	Resistencia a productos químicos	-	Resiste ¹	ISO-10545-13	
3.2		Resistencia a las manchas	-	Mínimo clase 4	ISO-10545-14		
4. Grado de Destonalización	 I  II  III  IV						

El Producto Cubic Beige formato 20 x 20 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua 3% < E ≤ 6%, grupo BIIa.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, limpiadores que contengan Hidroxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:



ANGEL SÁNCHEZ AVILA
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD