

FICHA TÉCNICA							
TIPO: SEMIGRES (GL) PRODUCTO: DENVER SMOOTH COLOR: BEIGE FORMATO: 60 x 120 cm							
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO	
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1		Longitud	mm	1200.0 ± 0.6% (o Max ± 2.0 mm)	ISO-10545-2	
	1.2		Anchura	mm	600.0 ± 0.6% (o Max ± 2.0 mm)	ISO-10545-2	
	1.3		Espesor	mm	9.2 ± 5% (o Max ± 0.5 mm)	ISO-10545-2	
	1.4	Rectitud de lados	1.4.1	Lado Mayor	mm	1200.0 ± 0.5% (o Max ± 1.5 mm)	ISO-10545-2
			1.4.2	Lado Menor	mm	600.0 ± 0.5% (o Max ± 1.5 mm)	ISO-10545-2
	1.5	Ortogonalidad	1.5.1	Lado Mayor	mm	1200.0 ± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	ISO-10545-2
			1.5.2	Lado Menor	mm	600.0 ± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	ISO-10545-2
	1.6	Planitud de la superficie	1.6.1	Curvatura central (vs. diagonal)	mm	1341.6 ± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	ISO-10545-2
			1.6.2	Curvatura lateral	mm	1200.0 ± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	ISO-10545-2
			1.6.3	Alabeo (vs. diagonal)	mm	1341.6 ± 0.5% (o Max ± 2.0 mm)	ISO-10545-2
1.7		Aspecto superficial		-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2	
2. Propiedades Físicas	2.1		Absorción de agua	%	3 < E ≤ 6	ISO-10545-3	
	2.2		Resistencia a la flexión	kg/cm²	≥ 250	ISO-10545-4	
	2.3		Resistencia a la abrasión superficial (PEI)	-	IV	ISO-10545-7	
	2.4		Resistencia al choque térmico	-	Resiste	ISO-10545-9	
	2.5		Resistencia al cuarteo	-	Resiste	ISO-10545-11	
	2.6		Resistencia al congelamiento	-	Resiste	ISO-10545-12	
	2.7	Coeficiente estático de fricción (SCOF)	2.7.1	Seco	-	≥ 0.75	ASTM-C1028
			2.7.2	Húmedo	-	≥ 0.55	ASTM-C1028
2.8		Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)		-	≥ 0.42	ANSI A326.3	
3. Propiedades Químicas	3.1		Resistencia a productos químicos		-	Resiste ¹	ISO-10545-13
	3.2		Resistencia a las manchas		-	Mínimo clase 4	ISO-10545-14
4. Grado de Destonalización		I II III IV					

El Producto Denver Smooth Beige formato 60 x 120 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua 3% < E ≤ 6%, grupo BIIa.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidróxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:



JOVANNI ARANA ROJAS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD