


FICHA TÉCNICA

TIPO: SEMIGRES (GL)		PRODUCTO: ETANA		COLOR: BEIGE		FORMATO: 33 x 33 cm		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		ENSAYO	
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1		Longitud	mm	332.0 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2	
	1.2		Anchura	mm	332.0 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2	
	1.3		Espesor	mm	7.0 ± 5% (o Máx. ± 0.5)		ISO-10545-2	
	1.4		Rectitud de lados	mm	332.0 ± 0.5% (o Máx. ± 1.5)		ISO-10545-2	
	1.5		Ortogonalidad	mm	332.0 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2	
	1.6	Planitud de la superficie	1.6.1	Curvatura central (vs. diagonal)	mm	469.5 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2
			1.6.2	Curvatura lateral	mm	332.0 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2
			1.6.3	Alabeo (vs. diagonal)	mm	469.5 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2
	1.7		Aspecto superficial	-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles		ISO-10545-2	
2. Propiedades Físicas	2.1		Absorción de agua	%	3 < E ≤ 6		ISO-10545-3	
	2.2		Resistencia a la flexión	kg/cm²	≥ 250		ISO-10545-4	
	2.3		Resistencia a la abrasión superficial (PEI)	-	III		ISO-10545-7	
	2.4		Resistencia al choque térmico	-	Resiste		ISO-10545-9	
	2.5		Resistencia al cuarteo	-	Resiste		ISO-10545-11	
	2.6		Resistencia al congelamiento	-	Resiste		ISO-10545-12	
	2.7	Coeficiente estático de fricción (SCOF)	2.7.1	Seco	-	≥ 0.75		ASTM-C1028
			2.7.2	Húmedo	-	≥ 0.45		
	2.8	Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)	2.8.1	Seco		≥ 0.42		ANSI A326.3
			2.8.2	Húmedo		< 0.42		
3. Propiedades Químicas	3.1		Resistencia a productos químicos	-	Resiste ¹		ISO-10545-13	
	3.2		Resistencia a las manchas	-	Mínimo clase 4		ISO-10545-14	
4. Grado de Destonalización	 I  II  III  IV							

El Producto Etana Beige formato 33 x 33 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua 3% < E ≤ 6%, grupo BIIa.

Las baldosas cerámicas con un DCOF húmedo menor a 0.42 (incluso a modo de ejemplo, pero sin limitación, superficies pulidas), solo deberán instalarse cuando la superficie se mantenga seca al caminar y se sigan los procedimientos de seguridad adecuados para limpieza del piso. Las superficies que no se deben pisar cuando están mojadas deben tener un DCOF seco de 0.42 o mayor.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidróxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:



JOVANNI ARANA ROJAS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD