

FICHA TÉCNICA


TIPO: COTOFORTE (GL)			PRODUCTO: MÁRMOL ABADEZA		COLOR: BLANCO		FORMATO: 36 x 36 cm	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					UNIDADES	ESPECIFICACIÓN		ENSAYO
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1		Longitud		mm	366.5 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2
	1.2		Anchura		mm	366.5 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2
	1.3		Espesor		mm	6.7 ± 5% (o Máx. ± 0.5)		ISO-10545-2
	1.4		Rectitud de lados		mm	366.5 ± 0.5% (o Máx. ± 1.5)		ISO-10545-2
	1.5		Ortogonalidad		mm	366.5 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2
	1.6	Planitud de la superficie	1.6.1 Curvatura central (vs. diagonal)		mm	518.3 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2
			1.6.2 Curvatura lateral		mm	366.5 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2
			1.6.3 Alabeo (vs. diagonal)		mm	518.3 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)		ISO-10545-2
	1.7		Aspecto superficial		-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles		ISO-10545-2
2. Propiedades Físicas	2.1		Absorción de agua		%	6 < E ≤ 10		ISO-10545-3
	2.2		Resistencia a la flexión		kg/cm²	≥ 210		ISO-10545-4
	2.3		Resistencia a la abrasión superficial (PEI)		-	IV		ISO-10545-7
	2.4		Resistencia al choque térmico		-	Resiste		ISO-10545-9
	2.5		Resistencia al cuarteo		-	Resiste		ISO-10545-11
	2.6		Resistencia al congelamiento		-	Resiste		ISO-10545-12
	2.7	Coeficiente estático de fricción (SCOF)	2.7.1 Seco		-	≥ 0.75		ASTM-C1028
			2.7.2 Húmedo		-	≥ 0.55		
	2.8		Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)			≥ 0.42		ANSI A326.3
3. Propiedades Químicas	3.1		Resistencia a productos químicos		-	Resiste ¹		ISO-10545-13
	3.2		Resistencia a las manchas		-	Mínimo clase 4		ISO-10545-14
4. Grado de Destonalización	I II III IV							

El producto Mármol Abadeza Blanco formato 36 x 36 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua $6\% < E \leq 10\%$, grupo BIIIb.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidróxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:

CF



ANGEL SÁNCHEZ AVILA

ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD