

FICHA TÉCNICA

TIPO: MONOPOROSA (GL) PRODUCTO: ETANA COLOR: BEIGE FORMATO: 20 x 30 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1	Longitud	mm	308.7 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
	1.2	Anchura	mm	206.6 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
	1.3	Espesor	mm	7.2 ± 10% (o Máx. ± 0.5)	ISO-10545-2
	1.4	Rectitud de lados			
		1.4.1 Lado mayor	mm	308.7 ± 0.5% (o Máx. ± 1.5)	ISO-10545-2
		1.4.2 Lado menor	mm	206.6 ± 0.5% (o Máx. ± 1.5)	ISO-10545-2
	1.5	Ortogonalidad			
		1.5.1 Lado mayor	mm	308.7 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
		1.5.2 Lado menor	mm	206.6 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
	1.6	Planitud de la superficie			
		1.6.1 Curvatura central (vs. diagonal)	mm	371.4 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
		1.6.2 Curvatura lateral	mm	308.7 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
		1.6.3 Alabeo (vs. diagonal)	mm	371.4 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
	1.7	Aspecto superficial	-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2
2. Propiedades Físicas	2.1	Absorción de agua	%	> 10	ISO-10545-3
	2.2	Resistencia a la flexión	kg/cm ²	≥ 200	ISO-10545-4
	2.3	Resistencia al choque térmico	-	Resiste	ISO-10545-9
	2.4	Resistencia al cuarteo	-	Resiste	ISO-10545-11
3. Propiedades Químicas	3.1	Resistencia a productos químicos	-	Resiste ¹	ISO-10545-13
	3.2	Resistencia a las manchas	-	Mínimo clase 4	ISO-10545-14
4. Grado de Destonalización					

El producto Etana Beige formato 20 x 30 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua >10 %, grupo BIII.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidróxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:



JOVANNI ARANA ROJAS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD

Grupo Lamosa - Información de uso público