

FICHA TÉCNICA

TIPO: COTOFORTE (GL) PRODUCTO: SINAM COLOR: BLANCO FORMATO: 60 x 60 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			UNIDADES	ESPECIFICACIÓN	ENSAYO	
1. Dimensiones y aspecto superficial	1.1	Longitud	mm	605.0 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2	
	1.2	Anchura	mm	605.0 ± 0.6% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2	
	1.3	Espesor	mm	8.0 ± 5% (o Máx. ± 0.5)	ISO-10545-2	
	1.4	Rectitud de lados	mm	605.0 ± 0.5% (o Máx. ± 1.5)	ISO-10545-2	
	1.5	Ortogonalidad	mm	605.0 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2	
	1.6	1.6.1	Curvatura central (vs. diagonal)	mm	855.6 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
		1.6.2	Curvatura lateral	mm	605.0 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
		1.6.3	Alabeo (vs. diagonal)	mm	855.6 ± 0.5% (o Máx. ± 2.0)	ISO-10545-2
1.7	Aspecto superficial	-	Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de defectos visibles	ISO-10545-2		
2. Propiedades Físicas	2.1	Absorción de agua	%	6 < E ≤ 10	ISO-10545-3	
	2.2	Resistencia a la flexión	kg/cm²	≥ 210	ISO-10545-4	
	2.3	Resistencia a la abrasión superficial (PEI)	-	IV	ISO-10545-7	
	2.4	Resistencia al choque térmico	-	Resiste	ISO-10545-9	
	2.5	Resistencia al cuarteo	-	Resiste	ISO-10545-11	
	2.6	Resistencia al congelamiento	-	Resiste	ISO-10545-12	
	2.7	Coeficiente estático de fricción (SCOF)	2.7.1 Seco	-	≥ 0.6	ASTM-C1028
			2.7.2 Húmedo	-	≥ 0.45	ASTM-C1028
	2.8	Coeficiente dinámico de fricción (DCOF)	2.8.1 Seco	-	≥ 0.42	ANSI A326.3
			2.8.2 Húmedo	-	< 0.42	
3. Propiedades Químicas	3.1	Resistencia a productos químicos	-	Resiste ¹	ISO-10545-13	
	3.2	Resistencia a las manchas	-	Mínimo clase 4	ISO-10545-14	
4. Grado de Destonalización						

El producto Sinam Blanco formato 60 x 60 cm cumple con todas las especificaciones técnicas establecidas por la Norma Internacional ISO-13006 para baldosas prensadas en seco con absorción de agua 6% < E ≤ 10%, grupo BIIb.

Las baldosas cerámicas con un DCOF húmedo menor a 0.42 (incluso a modo de ejemplo, pero sin limitación, superficies pulidas), solo deberán instalarse cuando la superficie se mantenga seca al caminar y se sigan los procedimientos de seguridad adecuados para limpieza del piso. Las superficies que no se deben pisar cuando están mojadas deben tener un DCOF seco de 0.42 o mayor.

¹ Evite que el material cerámico tenga contacto con productos químicos tales como Ácido Muriático, Ácido Fluorhídrico, Cloro, Gasolina, Thiner, Diésel, Limpiadores que contengan Hidróxido de Potasio y otros similares, dado que el uso de dichas sustancias, puede provocar cambios severos en la superficie de las losetas, alterando su apariencia original.

Elaboró:



JOVANNI ARANA ROJAS
ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS DE CALIDAD